



MARQUE CTB-P+

Liste des produits industriels de traitement
CURATIFS et préventifs des bois en œuvre

Cette liste, n°MQ -CERT/11-008, éditée le **24 janvier 2011** annule et remplace celle du 25.11.2010 n°MQ-CERT/1 0-129.

Elle est renouvelée à chaque mouvement et est :

- Disponible au FCBA.
- Accessible sur Internet : www.fcba.fr

PRODUITS de TRAITEMENT DESTINES AUX PROFESSIONNELS DU TRAITEMENT CURATIF ET PREVENTIF DES BOIS EN ŒUVRE

APPELLATION	Composition	Classes d'emploi	Propriétés préventives				Propriétés curatives		
			Type de bois	Valeur critique en g/m ²	Fongicide	Insecticide	Procédés d'application	Valeurs critiques	
RISQUES BIOLOGIQUES COUVERTS									
FABRICANT	Caractéristiques								

Légende : **X** = oui **O** = non

➤ CORIPHENE HIS BERKEM SA	Cypermethrine : 0,160 % m/m		1	Résineux	100	Pourriture cubique	O	Capricorne	X	300
				Feuillus	100	Pourriture fibreuse	O	Lyctus	X	
➤ SARPECO ICP BERKEM SA	Cypermethrine : 0,160 % m/m		1	Résineux		Capricorne	X	Vrillette	X	/
				Feuillus		Lyctus	X	Termite bois	X	
RISQUES BIOLOGIQUES COUVERTS : INSECTES A LARVE XYLOPHAGE, TERMITES.	Prêt à l'emploi	Dilution à : /		Résineux		Vrillette	X	Injection/double pulvérisation		/
	Famille : Hydrodispersable			Feuillus		Termite bois	X			/
➤ SARPECO IC100 BERKEM SA	Cypermethrine : 1,60 % m/m		1	Résineux	100	Pourriture cubique	O	Capricorne	X	300
				Feuillus	100	Pourriture fibreuse	O	Lyctus	X	
➤ SARPECO IC100 BERKEM SA	Cypermethrine : 1,60 % m/m		1	Résineux		Capricorne	X	Vrillette	X	/
				Feuillus		Lyctus	X	Termite bois	X	
RISQUES BIOLOGIQUES COUVERTS : INSECTES A LARVE XYLOPHAGE, TERMITES.	Prêt à l'emploi	Dilution à : /		Résineux		Vrillette	X	Injection/double pulvérisation		/
	Famille : Hydrodispersable			Feuillus		Termite bois	X			/
➤ SARPECO IC100 BERKEM SA	Cypermethrine : 1,60 % m/m		1	Résineux	10	Pourriture cubique	O	Capricorne	X	30
				Feuillus	10	Pourriture fibreuse	O	Lyctus	X	
➤ SARPECO IC100 BERKEM SA	Cypermethrine : 1,60 % m/m		1	Résineux		Capricorne	X	Vrillette	X	/
				Feuillus		Lyctus	X	Termite bois	X	
RISQUES BIOLOGIQUES COUVERTS : INSECTES A LARVE XYLOPHAGE, TERMITES.	Concentré	Dilution à : 10 % m/m		Résineux		Vrillette	X	Injection/double pulvérisation		/
	Famille : Hydrodispersable			Feuillus		Termite bois	X			/
➤ SARPECO IC100 BERKEM SA	Cypermethrine : 8,93 % m/m		1	Résineux	1,8	Pourriture cubique	O	Capricorne	X	5,4
				Feuillus	1,8	Pourriture fibreuse	O	Lyctus	X	
➤ SARPECO IC100 BERKEM SA	Cypermethrine : 8,93 % m/m		1	Résineux		Capricorne	X	Vrillette	X	/
				Feuillus		Lyctus	X	Termite bois	X	
RISQUES BIOLOGIQUES COUVERTS : INSECTES A LARVE XYLOPHAGE, TERMITES.	Concentré	Dilution à : 1,8 % m/m		Résineux		Vrillette	X	Injection/double pulvérisation		/
	Famille : Hydrodispersable			Feuillus		Termite bois	X			/

PRODUITS de TRAITEMENT DESTINES AUX PROFESSIONNELS DU TRAITEMENT CURATIF ET PREVENTIF DES BOIS EN ŒUVRE

APPELLATION	Composition	Classes d'emploi	Propriétés préventives			Propriétés curatives		
			Type de bois	Valeur critique en g/m ²	Fongicide Insecticide	Procédés d'application	Valeurs critiques	
RISQUES BIOLOGIQUES COUVERTS								
FABRICANT	Caractéristiques							

Légende : **X** = oui **O** = non

➤ SARPGEL 100 BERKEM SA	Cypermethrine : 0,160 % m/m		1	Résineux	100	Pourriture cubique	O	Capricorne	X	300
				Feuillus	100	Pourriture fibreuse	O	Lyctus	X	
➤ XYLGEL 100 BERKEM SA	Cypermethrine : 0,160 % m/m		1	Résineux		Capricorne	X	Vrillette	X	/
				Feuillus		Lyctus	X	Termite bois	X	
RISQUES BIOLOGIQUES COUVERTS : INSECTES A LARVE XYLOPHAGE, TERMITES.	Prêt à l'emploi	Dilution à : /		Résineux		Vrillette	X	Injection/double pulvérisation		/
	Famille : Hydrodispersable			Feuillus		Termite bois	X			/
➤ XILIX CONFORT CSI BERKEM SA	Cypermethrine : 0,150 % m/m		1	Résineux	100	Pourriture cubique	O	Capricorne	X	300
				Feuillus	100	Pourriture fibreuse	O	Lyctus	X	
➤ XYLGEL 100 BERKEM SA	Cypermethrine : 0,160 % m/m		1	Résineux		Capricorne	X	Vrillette	X	/
				Feuillus		Lyctus	X	Termite bois	X	
RISQUES BIOLOGIQUES COUVERTS : INSECTES A LARVE XYLOPHAGE, TERMITES.	Prêt à l'emploi	Dilution à : /		Résineux		Vrillette	X	Injection/double pulvérisation		/
	Famille : Hydrodispersable			Feuillus		Termite bois	X			/
➤ XILIX CONFORT CSI concentré BERKEM SA	Cypermethrine : 1,50 % m/m		1	Résineux	10	Pourriture cubique	O	Capricorne	X	30
				Feuillus	10	Pourriture fibreuse	O	Lyctus	X	
➤ XYLGEL 100 BERKEM SA	Cypermethrine : 0,160 % m/m		1	Résineux		Capricorne	X	Vrillette	X	/
				Feuillus		Lyctus	X	Termite bois	X	
RISQUES BIOLOGIQUES COUVERTS : INSECTES A LARVE XYLOPHAGE, TERMITES.	Concentré	Dilution à : 10 % m/m		Résineux		Vrillette	X	Injection/double pulvérisation		/
	Famille : Hydrodispersable			Feuillus		Termite bois	X			/

PRODUITS de TRAITEMENT DESTINES AUX PROFESSIONNELS DU TRAITEMENT CURATIF ET PREVENTIF DES BOIS EN ŒUVRE

APPELLATION	Composition	Classes d'emploi	Propriétés préventives			Propriétés curatives		
			Type de bois	Valeur critique en g/m ²	Fongicide Insecticide	Procédés d'application	Valeurs critiques	
RISQUES BIOLOGIQUES COUVERTS								
FABRICANT	Caractéristiques							

Légende : **X** = oui **O** = non

➤ XYLOPHENE CE 2000 E.S.E. DYRUP SA	Cypermethrine : 0,100 % m/m		1	Résineux	50	Pourriture cubique	O	Capricorne	X	300
				Feuillus	50	Pourriture fibreuse	O	Lycetus	X	
RISQUES BIOLOGIQUES COUVERTS : INSECTES A LARVE XYLOPHAGE, TERMITES.	Prêt à l'emploi	Dilution à : /		Résineux		Vrillette	X	Injection/double pulvérisation		
	Famille : Hydrodispersable			Feuillus		Termite bois	X			
➤ XYLOPHENE CURATIF WI 100 G DYRUP SA	Cypermethrine : 0,100 % m/m		1	Résineux	200	Pourriture cubique	O	Capricorne	X	300
				Feuillus	200	Pourriture fibreuse	O	Lycetus	X	
RISQUES BIOLOGIQUES COUVERTS : INSECTES A LARVE XYLOPHAGE, TERMITES.	Prêt à l'emploi	Dilution à : /		Résineux		Vrillette	X	Injection/double pulvérisation		
	Famille : Hydrodispersable			Feuillus		Termite bois	X			
➤ KOATEC HYDROGEL KOATCHIMIE	Cypermethrine : 0,100 % m/m		1	Résineux	200	Pourriture cubique	O	Capricorne	X	300
				Feuillus	200	Pourriture fibreuse	O	Lycetus	X	
RISQUES BIOLOGIQUES COUVERTS : INSECTES A LARVE XYLOPHAGE, TERMITES.	Prêt à l'emploi	Dilution à : /		Résineux		Vrillette	X	Injection/double pulvérisation		
	Famille : Hydrodispersable			Feuillus		Termite bois	X			
➤ AX 7 BERKEM SA	Permethrine : 0,250 % m/m		1	Résineux	44	Pourriture cubique	O	Capricorne	X	240
				Feuillus	44	Pourriture fibreuse	O	Lycetus	X	
RISQUES BIOLOGIQUES COUVERTS : INSECTES A LARVE XYLOPHAGE, TERMITES.	Prêt à l'emploi	Dilution à : /		Résineux		Vrillette	X	Injection/double pulvérisation		
	Famille : Solvant pétrolier			Feuillus		Termite bois	X			

PRODUITS de TRAITEMENT DESTINES AUX PROFESSIONNELS DU TRAITEMENT CURATIF ET PREVENTIF DES BOIS EN ŒUVRE

APPELLATION	Composition	Classes d'emploi	Propriétés préventives			Propriétés curatives		
			Type de bois	Valeur critique en g/m ²	Fongicide Insecticide	Procédés d'application	Valeurs critiques	
RISQUES BIOLOGIQUES COUVERTS								
FABRICANT	Caractéristiques							

Légende : **X** = oui **O** = non

➤ XILIX GEL CURATIF BERKEM SA	Permethrine : 0,51 % m/m		1	Résineux	82	Pourriture cubique	O	Capricorne	X	240
				Feuillus	82	Pourriture fibreuse	O	Lycetus	X	
RISQUES BIOLOGIQUES COUVERTS : INSECTES A LARVE XYLOPHAGE, TERMITES.	Prêt à l'emploi	Dilution à : /		Résineux		Vrillette	X	Injection/double pulvérisation		
	Famille : Solvant pétrolier			Feuillus		Termite bois	X			
➤ XILIX CP 90 PRO BERKEM SA	Cypermethrine : 0,100 % m/m		1	Résineux	45	Pourriture cubique	O	Capricorne	X	240
				Feuillus	100	Pourriture fibreuse	O	Lycetus	X	
RISQUES BIOLOGIQUES COUVERTS : INSECTES A LARVE XYLOPHAGE, TERMITES.	Prêt à l'emploi	Dilution à : /		Résineux		Vrillette	X	Injection/double pulvérisation		
	Famille : Solvant pétrolier			Feuillus		Termite bois	X			
➤ XYLOPHENE SOP 1 DYRUP SA	Cypermethrine : 0,065 % m/m		1	Résineux	70	Pourriture cubique	O	Capricorne	X	240
				Feuillus	70	Pourriture fibreuse	O	Lycetus	X	
RISQUES BIOLOGIQUES COUVERTS : INSECTES A LARVE XYLOPHAGE, TERMITES.	Prêt à l'emploi	Dilution à : /		Résineux		Vrillette	X	Injection/double pulvérisation		
	Famille : Solvant pétrolier			Feuillus		Termite bois	X			
➤ XYLOPHENE SOP 2000 E.S.E. DYRUP SA	Cypermethrine : 0,065 % m/m		1	Résineux	70	Pourriture cubique	O	Capricorne	X	240
				Feuillus	70	Pourriture fibreuse	O	Lycetus	X	
RISQUES BIOLOGIQUES COUVERTS : INSECTES A LARVE XYLOPHAGE, TERMITES.	Prêt à l'emploi	Dilution à : /		Résineux		Vrillette	X	Injection/double pulvérisation		
	Famille : Solvant pétrolier			Feuillus		Termite bois	X			

PRODUITS de TRAITEMENT DESTINES AUX PROFESSIONNELS DU TRAITEMENT CURATIF ET PREVENTIF DES BOIS EN ŒUVRE

APPELLATION	Composition	Classes d'emploi	Propriétés préventives				Propriétés curatives		
			Type de bois	Valeur critique en g/m ²	Fongicide	Insecticide	Procédés d'application	Valeurs critiques	
RISQUES BIOLOGIQUES COUVERTS	Caractéristiques								
FABRICANT									

Légende : **X = oui** **O = non**

➤ XYLOPHENE SC 2000 DYRUP SA	Cypermethrine : 0,060 % m/m		1	Résineux	45	Pourriture cubique	O	Capricorne	X	240
				Feuillus	45	Pourriture fibreuse	O	Lycetus	X	
RISQUES BIOLOGIQUES COUVERTS : INSECTES A LARVE XYLOPHAGE, TERMITES.	Prêt à l'emploi	Dilution à : /		Résineux		Vrillette	X	Injection		
	Famille : Solvant pétrolier			Feuillus		Termite bois	X			
➤ KOATEC CNTI 94 KOATCHIMIE	Cypermethrine : 0,100 % m/m		1	Résineux	90	Pourriture cubique	O	Capricorne	X	240
				Feuillus	90	Pourriture fibreuse	O	Lycetus	X	
RISQUES BIOLOGIQUES COUVERTS : INSECTES A LARVE XYLOPHAGE, TERMITES.	Prêt à l'emploi	Dilution à : /		Résineux		Vrillette	X	Injection/double pulvérisation		
	Famille : Solvant pétrolier			Feuillus		Termite bois	X			
➤ CORIPHENE S.T.I. Pro OBBIA	Cypermethrine : 0,120 % m/m		1	Résineux	75	Pourriture cubique	O	Capricorne	X	240
				Feuillus	75	Pourriture fibreuse	O	Lycetus	X	
RISQUES BIOLOGIQUES COUVERTS : INSECTES A LARVE XYLOPHAGE, TERMITES.	Prêt à l'emploi	Dilution à : /		Résineux		Vrillette	X	Injection/double pulvérisation		
	Famille : Solvant pétrolier			Feuillus		Termite bois	X			
➤ OBBIATEX ICC OBBIA	Cypermethrine : 0,120 % m/m		1	Résineux	75	Pourriture cubique	O	Capricorne	X	240
				Feuillus	75	Pourriture fibreuse	O	Lycetus	X	
RISQUES BIOLOGIQUES COUVERTS : INSECTES A LARVE XYLOPHAGE, TERMITES.	Prêt à l'emploi	Dilution à : /		Résineux		Vrillette	X	Injection/double pulvérisation		
	Famille : Solvant pétrolier			Feuillus		Termite bois	X			

PRODUITS de TRAITEMENT DESTINES AUX PROFESSIONNELS DU TRAITEMENT CURATIF ET PREVENTIF DES BOIS EN ŒUVRE

APPELLATION	Composition	Classes d'emploi	Propriétés préventives				Propriétés curatives		
			Type de bois	Valeur critique en g/m ²	Fongicide	Insecticide	Procédés d'application	Valeurs critiques	
RISQUES BIOLOGIQUES COUVERTS									
FABRICANT	Caractéristiques								

Légende : **X** = oui **O** = non

➤ CORIPHENE PRO I.F.H. BERKEM SA	Cyperméthrine : 0,16 % m/m		1	Résineux	100	Pourriture cubique	X	Capricorne	X	300
	I.P.B.C. : 0,063 % m/m			Feuillus	100	Pourriture fibreuse	O	Lycetus	X	
	Propiconazole : 0,063 % m/m		2	Résineux	100	Capricorne	X	Vrillette	X	/
	Tebuconazole : 0,063 % m/m			Feuillus	100	Lycetus	X	Termite bois	X	
RISQUES BIOLOGIQUES COUVERTS : INSECTES A LARVE XYLOPHAGE, TERMITES, CHAMPIGNONS.	Prêt à l'emploi	Dilution à : /	3 a	Résineux	100	Vrillette	X	Injection/double pulvérisation		/
	Famille : Hydrodispersable			Feuillus		Termite bois	X			
➤ SARPADOSE IFC200 BERKEM SA	Cyperméthrine : 7,4 % m/m		1	Résineux	2.17	Pourriture cubique	X	Capricorne	X	6,5
	I.P.B.C. : 2.91 % m/m			Feuillus	2.17	Pourriture fibreuse	O	Lycetus	X	
	Propiconazole : 2.91 % m/m		2	Résineux	2.17	Capricorne	X	Vrillette	X	/
	Tebuconazole : 2.91 % m/m			Feuillus	2.17	Lycetus	X	Termite bois	X	
RISQUES BIOLOGIQUES COUVERTS : INSECTES A LARVE XYLOPHAGE, TERMITES, CHAMPIGNONS.	Concentré	Dilution à : 2,17 % m/m	3 a	Résineux	2.17	Vrillette	X	Injection/double pulvérisation		/
	Famille : Hydrodispersable			Feuillus		Termite bois	X			
➤ SARPECO FIP BERKEM SA	Cyperméthrine : 0,16 % m/m		1	Résineux	100	Pourriture cubique	X	Capricorne	X	300
	I.P.B.C. : 0,063 % m/m			Feuillus	100	Pourriture fibreuse	O	Lycetus	X	
	Propiconazole : 0,063 % m/m		2	Résineux	100	Capricorne	X	Vrillette	X	/
	Tebuconazole : 0,063 % m/m			Feuillus	100	Lycetus	X	Termite bois	X	
RISQUES BIOLOGIQUES COUVERTS : INSECTES A LARVE XYLOPHAGE, TERMITES, CHAMPIGNONS.	Prêt à l'emploi	Dilution à : /	3 a	Résineux	100	Vrillette	X	Injection/double pulvérisation		/
	Famille : Hydrodispersable			Feuillus		Termite bois	X			
➤ SARPECO IFC200 BERKEM SA	Cyperméthrine : 1,60 % m/m		1	Résineux	10	Pourriture cubique	X	Capricorne	X	30
	I.P.B.C. : 0,63 % m/m			Feuillus	10	Pourriture fibreuse	O	Lycetus	X	
	Propiconazole : 0,63 % m/m		2	Résineux	10	Capricorne	X	Vrillette	X	/
	Tebuconazole : 0,63 % m/m			Feuillus	10	Lycetus	X	Termite bois	X	
RISQUES BIOLOGIQUES COUVERTS : INSECTES A LARVE XYLOPHAGE, TERMITES, CHAMPIGNONS.	Concentré	Dilution à : 10 % m/m	3 a	Résineux	10	Vrillette	X	Injection/double pulvérisation		/
	Famille : Hydrodispersable			Feuillus		Termite bois	X			

PRODUITS de TRAITEMENT DESTINES AUX PROFESSIONNELS DU TRAITEMENT CURATIF ET PREVENTIF DES BOIS EN ŒUVRE

APPELLATION	Composition	Classes d'emploi	Propriétés préventives				Propriétés curatives		
			Type de bois	Valeur critique en g/m ²	Fongicide	Insecticide	Procédés d'application	Valeurs critiques	
RISQUES BIOLOGIQUES COUVERTS	Caractéristiques								
FABRICANT									

Légende : **X** = oui **O** = non

➤ CT 710 BERKEM SA	Cyperméthrine : 1,60 % m/m		1	Résineux	10	Pourriture cubique	X	Capricorne	X	30
	I.P.B.C. : 0,63 % m/m			Feuillus	10	Pourriture fibreuse	O	Lyctus	X	
	Propiconazole : 0,63 % m/m		2	Résineux	10	Capricorne	X	Vrillette	X	/
	Tebuconazole : 0,63 % m/m			Feuillus	10	Lyctus	X	Termite bois	X	
RISQUES BIOLOGIQUES COUVERTS : INSECTES A LARVE XYLOPHAGE, TERMITES, CHAMPIGNONS.	Concentré	Dilution à : 10 % m/m	3 a	Résineux	10	Vrillette	X	Injection/double pulvérisation		/
	Familie : Hydrodispersable			Feuillus		Termite bois	X			
➤ XYLBELL 3000 BERKEM SA	Cyperméthrine : 0,16 % m/m		1	Résineux	100	Pourriture cubique	X	Capricorne	X	300
	I.P.B.C. : 0,063 % m/m			Feuillus	100	Pourriture fibreuse	O	Lyctus	X	
	Propiconazole : 0,063 % m/m		2	Résineux	100	Capricorne	X	Vrillette	X	/
	Tebuconazole : 0,063 % m/m			Feuillus	100	Lyctus	X	Termite bois	X	
RISQUES BIOLOGIQUES COUVERTS : INSECTES A LARVE XYLOPHAGE, TERMITES, CHAMPIGNONS.	Prêt à l'emploi	Dilution à : /	3 a	Résineux	100	Vrillette	X	Injection/double pulvérisation		/
	Familie : Hydrodispersable			Feuillus		Termite bois	X			
➤ XYLOFOR IFAC O BERKEM SA	Cyperméthrine : 0,16 % m/m		1	Résineux	100	Pourriture cubique	X	Capricorne	X	300
	I.P.B.C. : 0,063 % m/m			Feuillus	100	Pourriture fibreuse	O	Lyctus	X	
	Propiconazole : 0,063 % m/m		2	Résineux	100	Capricorne	X	Vrillette	X	/
	Tebuconazole : 0,063 % m/m			Feuillus	100	Lyctus	X	Termite bois	X	
RISQUES BIOLOGIQUES COUVERTS : INSECTES A LARVE XYLOPHAGE, TERMITES, CHAMPIGNONS.	Prêt à l'emploi	Dilution à : /	3 a	Résineux	100	Vrillette	X	Injection/double pulvérisation		/
	Familie : Hydrodispersable			Feuillus		Termite bois	X			
➤ XILIX CONFORT FI 4 BERKEM SA	Cyperméthrine : 0,15 % m/m		1	Résineux	100	Pourriture cubique	X	Capricorne	X	300
	Propiconazole : 0,11 % m/m			Feuillus	100	Pourriture fibreuse	X	Lyctus	X	
	Tebuconazole : 0,10 % m/m		2	Résineux	200	Capricorne	X	Vrillette	X	/
				Feuillus	200	Lyctus	X	Termite bois	X	
RISQUES BIOLOGIQUES COUVERTS : INSECTES A LARVE XYLOPHAGE, TERMITES, CHAMPIGNONS.	Prêt à l'emploi	Dilution à : /	3 a	Résineux	200	Vrillette	X	Injection/double pulvérisation		/
	Familie : Hydrodispersable			Feuillus	200	Termite bois	X			

PRODUITS de TRAITEMENT DESTINES AUX PROFESSIONNELS DU TRAITEMENT CURATIF ET PREVENTIF DES BOIS EN ŒUVRE

APPELLATION	Composition	Classes d'emploi	Propriétés préventives				Propriétés curatives		
			Type de bois	Valeur critique en g/m ²	Fongicide	Insecticide	Procédés d'application	Valeurs critiques	
RISQUES BIOLOGIQUES COUVERTS									
FABRICANT	Caractéristiques								

Légende : **X** = oui **O** = non

➤ XILIX CONFORT FI 4 concentré BERKEM SA	Cypermethrine : 1,5 % m/m		1	Résineux	10	Pourriture cubique	X	Capricorne	X	30
	Propiconazole : 1,1 % m/m			Feuillus	10	Pourriture fibreuse	X	Lycetus	X	
	Tebuconazole : 1,0 % m/m		2	Résineux	20	Capricorne	X	Vrillette	X	/
				Feuillus	20	Lycetus	X	Termite bois	X	
RISQUES BIOLOGIQUES COUVERTS : INSECTES A LARVE XYLOPHAGE, TERMITES, CHAMPIGNONS.	Prêt à l'emploi	Dilution à : 10 % m/m	3 a	Résineux	20	Vrillette	X	Injection/double pulvérisation		/
	Famille : Hydrodispersable			Feuillus	20	Termite bois	X			
➤ XILIX GEL CURATIF FONGI + BERKEM SA	Permethrine : 0,51 % m/m		1	Résineux	82	Pourriture cubique	X	Capricorne	X	240
	Propiconazole : 1.17 % m/m			Feuillus	82	Pourriture fibreuse	X	Lycetus	X	
			2	Résineux	200	Capricorne	X	Vrillette	X	/
				Feuillus	200	Lycetus	X	Termite bois	X	
RISQUES BIOLOGIQUES COUVERTS : INSECTES A LARVE XYLOPHAGE, TERMITES, CHAMPIGNONS.	Prêt à l'emploi	Dilution à : /	3 a	Résineux	200	Vrillette	X	Injection/double pulvérisation		/
	Famille : Solvant pétrolier			Feuillus	200	Termite bois	X			
➤ XYLOPHENE CE 2004 E.S.E. DYRUP SA	Cypermethrine : 0,10 % m/m		1	Résineux	50	Pourriture cubique	X	Capricorne	X	300
	Propiconazole : 0,450 % m/m			Feuillus	50	Pourriture fibreuse	X	Lycetus	X	
			2	Résineux	173	Capricorne	X	Vrillette	X	/
				Feuillus	173	Lycetus	X	Termite bois	X	
RISQUES BIOLOGIQUES COUVERTS : INSECTES A LARVE XYLOPHAGE, TERMITES, CHAMPIGNONS.	Prêt à l'emploi	Dilution à : /	3 a	Résineux	173	Vrillette	X	Injection/double pulvérisation		/
	Famille : Hydrodispersable			Feuillus	183	Termite bois	X			
➤ XYLOPHENE CE 2006 ESE DYRUP SA	Cypermethrine : 0,10 % m/m		1	Résineux	50	Pourriture cubique	X	Capricorne	X	300
	Propiconazole : 0,15 % m/m			Feuillus	50	Pourriture fibreuse	X	Lycetus	X	
	Tebuconazole : 0,05 % m/m		2	Résineux	79	Capricorne	X	Vrillette	X	/
	I.P.B.C. : 0,05 % m/m			Feuillus	79	Lycetus	X	Termite bois	X	
RISQUES BIOLOGIQUES COUVERTS : INSECTES A LARVE XYLOPHAGE, TERMITES, CHAMPIGNONS.	Prêt à l'emploi	Dilution à : /	3 a	Résineux	79	Vrillette	X	Injection/double pulvérisation		/
	Famille : Hydrodispersable			Feuillus	200	Termite bois	X			

PRODUITS de TRAITEMENT DESTINES AUX PROFESSIONNELS DU TRAITEMENT CURATIF ET PREVENTIF DES BOIS EN ŒUVRE

APPELLATION	Composition	Classes d'emploi	Propriétés préventives				Propriétés curatives		
			Type de bois	Valeur critique en g/m ²	Fongicide	Insecticide	Procédés d'application	Valeurs critiques	
RISQUES BIOLOGIQUES COUVERTS									
FABRICANT	Caractéristiques								

Légende : **X = oui** **O = non**

➤ XYLOPHENE CIF 2010 ESE DYRUP SA	Cyperméthrine : 1,20 % m/m		1	Résineux	2,5	Pourriture cubique	X	Capricorne	X	25
	Propiconazole : 2,2 % m/m			Feuillus	2,5	Pourriture fibreuse	X	Lyctus	X	
	Tebuconazole : 0,74 % m/m		2	Résineux	5	Capricorne	X	Vrillette	X	/
	I.P.B.C. : 0,74 % m/m			Feuillus	5	Lyctus	X	Termite bois	X	
RISQUES BIOLOGIQUES COUVERTS : INSECTES A LARVE XYLOPHAGE, TERMITES, CHAMPIGNONS.	Concentré	Dilution à : 8,33 % m/m	3 a	Résineux	5	Vrillette	X	Injection/double pulvérisation		/
	Familie : Hydrodispersable			Feuillus	15	Termite bois	X			
➤ KOATEC HIF KOATCHIMIE	Chlorure Dimethyl Coco Benzyl Ammonium : 2,8 % m/m		1	Résineux	80	Pourriture cubique	X	Capricorne	X	300
	Chlorure Dimethyl Didecyl Ammonium : 0,800 % m/m			Feuillus	80	Pourriture fibreuse	X	Lyctus	X	
	Cyperméthrine : 0,110 % m/m		2	Résineux	80	Capricorne	X	Vrillette	X	/
				Feuillus	80	Lyctus	X	Termite bois	X	
RISQUES BIOLOGIQUES COUVERTS : INSECTES A LARVE XYLOPHAGE, TERMITES, CHAMPIGNONS.	Prêt à l'emploi	Dilution à : /	3 a	Résineux	80	Vrillette	X	Injection/double pulvérisation		/
	Familie : Hydrodispersable			Feuillus	240	Termite bois	X			
➤ KOATEC HIF C10 KOATCHIMIE	Chlorure Dimethyl Coco Benzyl Ammonium : 28 % m/m		1	Résineux	8	Pourriture cubique	X	Capricorne	X	30
	Chlorure Dimethyl Didecyl Ammonium : 8 % m/m			Feuillus	8	Pourriture fibreuse	X	Lyctus	X	
	Cyperméthrine : 1,10 % m/m		2	Résineux	8	Capricorne	X	Vrillette	X	/
				Feuillus	8	Lyctus	X	Termite bois	X	
RISQUES BIOLOGIQUES COUVERTS : INSECTES A LARVE XYLOPHAGE, TERMITES, CHAMPIGNONS.	Concentré	Dilution à : 10 % m/m	3 a	Résineux	8	Vrillette	X	Injection/double pulvérisation		/
	Familie : Hydrodispersable			Feuillus	24	Termite bois	X			
➤ XILIX CP 90 BERKEM SA	Ammonium quaternaire : 4,200 % m/m		1	Résineux	45	Pourriture cubique	X	Capricorne	X	240
	Cyperméthrine : 0,100 % m/m			Feuillus	100	Pourriture fibreuse	X	Lyctus	X	
			2	Résineux	72	Capricorne	X	Vrillette	X	/
				Feuillus	100	Lyctus	X	Termite bois	X	
RISQUES BIOLOGIQUES COUVERTS : INSECTES A LARVE XYLOPHAGE, TERMITES, CHAMPIGNONS.	Prêt à l'emploi	Dilution à : /	3 a	Résineux	72	Vrillette	X	Injection/double pulvérisation		/
	Familie : Solvant pétrolier			Feuillus	198	Termite bois	X			

PRODUITS de TRAITEMENT DESTINES AUX PROFESSIONNELS DU TRAITEMENT CURATIF ET PREVENTIF DES BOIS EN ŒUVRE

APPELLATION	Composition	Classes d'emploi	Propriétés préventives				Propriétés curatives		
			Type de bois	Valeur critique en g/m ²	Fongicide	Insecticide	Procédés d'application	Valeurs critiques	
RISQUES BIOLOGIQUES COUVERTS									
FABRICANT	Caractéristiques								

Légende : **X** = oui **O** = non

➤ XYLOPHENE SORX 2000 E.S.E. DYRUP SA	Cyperméthrine : 0,060 % m/m Propiconazole : 0,650 % m/m		1	Résineux Feuillus	55 55	Pourriture cubique Pourriture fibreuse	X X	Capricorne Lyctus	X X	240
			2	Résineux Feuillus	173 173	Capricorne Lyctus	X X	Vrillette Termite bois	X X	/
RISQUES BIOLOGIQUES COUVERTS : INSECTES A LARVE XYLOPHAGE, TERMITES, CHAMPIGNONS.	Prêt à l'emploi	Dilution à : /	3 a	Résineux Feuillus	173 173	Vrillette Termite bois	X X	Injection/double pulvérisation	/	
	Famille : Solvant pétrolier									
➤ XYLOPHENE SORX 2004 DYRUP SA	Cyperméthrine : 0,065 % m/m I.P.B.C. : 0,050 % m/m Propiconazole : 0,150 % m/m Tebuconazole : 0,050 % m/m		1	Résineux Feuillus	55 55	Pourriture cubique Pourriture fibreuse	X O	Capricorne Lyctus	X X	240
			2	Résineux Feuillus	200 200	Capricorne Lyctus	X X	Vrillette Termite bois	O X	/
RISQUES BIOLOGIQUES COUVERTS : INSECTES A LARVE XYLOPHAGE, TERMITES, CHAMPIGNONS.	Prêt à l'emploi	Dilution à : /	3 a	Résineux Feuillus	200	Vrillette Termite bois	X X	Injection/double pulvérisation	/	
	Famille : Solvant pétrolier									
➤ KOATEC IFTC KOATCHIMIE	Cyperméthrine : 0,100 % m/m Propiconazole : 0,275 % m/m Tebuconazole : 0,140 % m/m		1	Résineux Feuillus	90 90	Pourriture cubique Pourriture fibreuse	X O	Capricorne Lyctus	X X	240
			2	Résineux Feuillus	200 200	Capricorne Lyctus	X X	Vrillette Termite bois	X X	/
RISQUES BIOLOGIQUES COUVERTS : INSECTES A LARVE XYLOPHAGE, TERMITES, CHAMPIGNONS.	Prêt à l'emploi	Dilution à : /	3 a	Résineux Feuillus	200	Vrillette Termite bois	X X	Injection/double pulvérisation	/	
	Famille : Solvant pétrolier									